

**Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura**

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Categoria tehnica a strazii	Tipul si simbolul mixturii asfaltice <sup>(1)</sup>
1	I, II	I, II	Beton asfaltic deschis cu criblura: - cu bitum modificat, <b>BAD 25 m</b> ; - cu bitum <b>BAD20; BAD 25</b>
2	III	III	Beton asfaltic deschis cu criblura: - cu bitum modificat, <b>BAD 25 m</b> ; - cu bitum <b>BAD 20; BAD 25</b>
3	IV, V	IV, V	Beton asfaltic deschis cu pietris concasat cu bitum, <b>BAD PC 25</b>
			Beton asfaltic deschis cu criblura cu bitum <b>BAD 20; BAD 25</b>
			Beton asfaltic deschis cu pietris concasat cu bitum <b>BAD PC 25</b>
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat cu bitum <b>BAD PS 25</b>			
<sup>(1)</sup> In cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale utilizate este sub limita de 80%, bitumul se aditiveaza cu un aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii.			